

Specyfikacja tkaniny

SAKOTEX

STL500FR

tkanina		100% PES 1100 Dtex	DIN EN ISO 2260
gramatura		500 g/m ²	DIN EN ISO 2286-2
splot tkaniny bazowej		18x13 / cal ²	DIN EN ISO 1409-2
		7x5 / cm ²	
wytrzymałość na rozrywanie	osnowa	2150 N/5cm	DIN 53 354
	wątek	1250 N/5cm	
wytrzymałość na rozdzieranie	osnowa	210 N	DIN 53 363
	wątek	100 N	
przyleganie PVC do poliestru		90 N/5 cm	DIN 53 357
wytrzymałość na temperatury		-30 °C +70 °C	DIN 53 361
szerokość rolki		250 cm	
wykończenie		błyszczące	
klasyfikacja ogniowa		niezapalny	PN-EN ISO 6940/6941
Dane techniczne mają charakter orientacyjny i są podane z tolerancją +/- 10 %			

Karta techniczna wystawiona na podstawie analogicznej karty technicznej producenta, klasyfikacji ogniowej Instytutu Techniki Budowlanej wydanej na podstawie raportu 01777.3/14/Z00NP z dnia 29.08.2014r.

Wskazane wartości są uśrednione

partner na lata